



DURABLE обладает высокой устойчивостью к истиранию с верхним защитным слоем 0,7мм.
DURABLE легко чистится и препятствует загрязнению,
благодаря высокотехнологичному полиуретановому слою.

Свойства

- **Высокая износостойкость:**
Идеально подходит для использования в помещениях с очень высокой проходимостью, благодаря толстому верхнему защитному слою (0,7мм)
- **Легкость при чистке:**
 - Уникальные свойства, препятствующие загрязнению
 - Легкость при чистке достигается благодаря высокотехнологичному полиуретановому HPU-слою



LG DURABLE



Другие ПВХ-Покрытия

- **Превосходная стабильность в размерах:**
Содержит стекловолокно для плотной стабильности в размерах
- **Удобная укладка:**
Стабильная структура DURABLE обеспечивает ровную гладкую поверхность материала, тем самым облегчая укладку

Применение

- Предназначено для использования
- в коммерческих помещениях с очень высокой проходимостью (EN685:34/43)
 - в больницах, лабораториях, офисах
 - в образовательных учреждениях
 - в торговых центрах

Структура











- **Размеры**
- Толщина 2,0мм (Защитный слой 0,7мм)
- Ширина рулона: 2м
- Длина рулона: 20м



Рулоны
Коммерческие напольные покрытия

РУЛОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
DURABLE

				Wood	
				2.0mm X 2.0M	
					
DU92006	DU92007	DU98086	DU98083		
					
DU92003	DU97777	DU98085	DU98084		
				Grand	
				2.0mm X 2.0M	
					
DU90001	DU90004	DU90007	DU90009		
					
DU90002	DU90005	DU90008	DU90010		
					
DU90003	DU90006				
				Marble	
				2.0mm X 2.0M	
					
DU99031	DU99032	DU99037	DU99033		
					
DU99039	DU99034	DU99036	DU99038		
					
DU99035					

* Полиграфическая печать рисунка может отличаться от реального цвета материала

* Полиграфическая печать рисунка может отличаться от реального цвета материала

Технические характеристики

Метод тестирования	Параметры	Значение
EN 685	Классификация	34 Heavy
		43 Heavy
EN 426	Ширина	2м
EN 428	Общая толщина	2,0мм
EN 429	Толщина защитного слоя	0,7мм
EN 430	Вес покрытия	2 800г/м²
EN 433	Остаточная деформация	≤0,05мм

* Вышеуказанная информация может быть изменена в сторону улучшения без уведомления

Метод тестирования	Параметры	Значение
EN 434	Изменение линейных размеров под воздействием высоких температур	Продольное 0,05%, Поперечное -0,10%
EN ISO 2010S-B02	Цветостойкость	≥ 6
EN 425	Пригодность использования под мебель на роликах	Да
EN 13501-1	Воспламеняемость	Bfl-s1
ГОСТ 30244-94	Группа Горючести	Г1
EN 660-2	Класс истираемости	T
EN 423	Химическая стойкость	Высокая